



THÔNG TIN SẢN PHẨM

LB - 01 T

Sơn chống thấm gốc xi măng polymer đàn hồi cao màu trắng

MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG

- LB-01 T thuộc loại sơn chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến, 02 thành phần dùng xi măng trắng. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.
- LB-01 T chuyên dùng cho tường ngoài nhà mà không cần dùng bột bả, sơn trực tiếp lên lớp chống thấm đã thi công,... Lĩnh vực thi công: tường nhà, bể nước, tầng hầm, sân thượng và ban công, bể bơi..

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Tăng khả năng chống thấm, chống ăn mòn;
- Khả năng đàn hồi cao;
- Lực bám dính với nền tốt $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$;
- Thời gian thi công ở 25°C : 30-40 phút
- Nhiệt độ thi công: $5-45^\circ\text{C}$;
- Không độc hại với con người và môi trường.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Thành phần A dạng bột màu trắng: 20 kg/bao, thành phần B dạng lỏng màu trắng sữa: 8 kg/can.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tỷ lệ trộn A : B = 2,5 : 1;
- Tiêu hao vật liệu cho 1m^2 dày 1mm là 1,5 kg tùy thuộc bề mặt kết cấu;
- Có thể trộn bằng tay hoặc sử dụng máy khuấy; Vệ sinh sạch và tạo ẩm bề mặt tường (không cần bả bột);
- Thi công sơn bằng quét hoặc rulô.
- Thi công lớp sơn phủ đạt chiều dày 1-1,5 mm cho mỗi lớp, trong trường hợp yêu cầu lớp sơn dày thì thi công làm nhiều lớp và lớp sau vuông góc với lớp trước. Thời gian quét giữa hai lớp khoảng 03 giờ.
- Bảo dưỡng ẩm lớp sơn phủ sau 12-16 giờ, kéo dài 2-3 ngày;
- Thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

HỖ TRỢ SAU BÁN HÀNG

- Tư vấn kỹ thuật cho phù hợp điều kiện thi công;
- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại công trường;
- Hỗ trợ khách hàng 24/24.

DESCRIPTION AND APPLICATION

- LB-01 T is a cementitious base, 2-component polymer modified waterproofing coating, use white cement. It is applied to concrete and mortar to prevent water infiltration.
- LB-01 T can be used for external wall, not use putty and paint directly on waterproofing coating. Areas of application: external wall, potable water tank, basements, terraces and balconies, retaining walls, swimming pool,...

FEATURE OF TECHNICAL

- Raise to ability waterproofing, anti corrosion;
- High flexible;
- Good adhesion strength with base $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$;
- Open time work at 25°C : 30-40 minutes;
- Temperature work: $5-45^\circ\text{C}$;
- Non harmful with person and environment.

ASPECT OF PRODUCT

- Component A is white power: 20kg/bag, component B is white milky liquid: 8kg/pail.

DIRECTIONS FOR USE

- Mix ratio A : B = 2,5 : 1;
- Dosage for 1m^2 thick 1mm is 1,5 kg depend surface structure;
- Mix by hand or machine; Clean and moist with surface structure before execute work product (not use putty);
- Execute the work by using brush or rulo;
- Execute coating layer thick 1-1,5mm for one layer, in case of require more layer coating should later layer perpendicular with last layer. It is about 03 hours before applying the second coat.
- Curing the coating after 12-16 hours, and extend 2-3 days;
- Expiry date 12 months from the production date.

AFTER-SALE SERVICES

- Technical consulting to condition works;
- Guide use product in building;
- Technical assistance 24/24 hour.

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT XD LONG BÌNH

LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ / Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM

Tel: 0983397726; Email: haibinh051081@gmail.com

PRODUCT SPECIFICATION

LB-01 T

White High Flexible Cement-Polymer Based Waterproofing Coating



BẢNG 1: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA LB-01 T
TABLE 1: TECHNICAL PROPERTIES OF LB-01 T

TT No.	Chỉ tiêu <i>Technical properties</i>	Đơn vị <i>Units</i>	Mức chất lượng <i>Quality</i>	Phương pháp kiểm tra <i>Test Method</i>
1	Màu sắc (<i>Colour</i>) - Thành phần A (<i>Component A</i>) - Thành phần B (<i>Component B</i>)	-	- Trắng (<i>white</i>) - Màu trắng sữa (<i>white milky</i>)	Ngoại quan <i>By eyes</i>
2	Lực bám dính với nền <i>Adhesion strength with base</i>	N/mm ²	≥ 0.8	TCVN 3121:2003
3	Cường độ chịu kéo tuổi 28 ngày <i>Tensile strength - 28 days</i>	N/mm ²	≥ 1.5	ASTM D412
4	Độ giãn dài <i>Elongation</i>	%	≥ 20	ASTM D412
5	Khả năng chống thấm tăng so với mẫu đối chứng <i>Expanding of mortar after 28 days</i>	at	≥ 2	TCVN 3116:1993
6	Độc hại với con người và môi trường <i>Harmful with person and environment</i>	-	không non	



Ghi chú: Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin trên đây chỉ mang bản chất chung, khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra mức độ thích hợp theo từng trường hợp cụ thể.

Note: Technical information and directions for use this product based on knowledge and practical experience of us. Above information general nature only, when used product need to check for each specific case.

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT XD LONG BÌNH

LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ / Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM

Tel: **0983397726**; Email: haibinh051081@gmail.com. Website: www.longbinhco.com