



## THÔNG TIN SẢN PHẨM

# LB - Matit

Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông

### MÔ TẢ

▪ **LB-Matit** là một loại vữa xi măng polyme cải tiến, 1 thành phần, có chứa silicafume dùng để sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông và tạo lớp phủ mỏng đẹp.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### Chuẩn bị bề mặt

- Các bề mặt bê tông và vữa phải được làm sạch không dính dầu mỡ và các tạp chất khác.
- Các bề mặt hút nước phải được bão hòa bằng nước toàn bộ trước khi thi công **LB-Matit**.

#### Trộn

- Tỷ lệ trộn **LB-Matit** : nước = 1 : 4 (theo khối lượng) (5,5 lít nước cho 1 bao 25 kg)
- **LB-Matit** phải được trộn trong thùng sạch bằng máy trộn điện tốc độ thấp (tối đa 500 vòng/phút). Cho nước sạch vào thùng trộn và sau đó cho từ từ **LB-Matit** vào trong khi vẫn tiếp tục trộn. Trộn đều hỗn hợp trong ít nhất 3 phút.

#### Định mức

- 1 bao cho khoảng 12,2 lít vữa. Cần khoảng 82 bao cho 1 m<sup>3</sup> vữa;

#### Thi công

- Thi công **LB-Matit** bằng dao nhựa hoặc bay. Thi công vữa đã trộn lên bề mặt nền. Nén chặt vật liệu vào các góc cạnh nơi sửa chữa và thi công dần về chính giữa.

#### Bảo dưỡng

- Để đạt được toàn bộ tính năng của vật liệu gốc xi măng thì việc bảo dưỡng là điều tối quan trọng. Nếu thời tiết ẩm, có giá nên cần tiến hành các biện pháp bảo dưỡng thông thường (sử dụng tấm polyethylene hoặc bao bố ẩm) để tránh vữa bị khô quá sớm.

#### Vệ sinh

- Loại bỏ **LB-Matit** chưa đông cứng ra khỏi các dụng cụ và thiết bị bằng nước. Các vật liệu đã bị đông cứng chỉ có thể được loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

### CÁC ỨNG DỤNG

**LB-Matit** được dùng như một loại vữa để sửa chữa các khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt:

- Bê tông
- Vữa
- Đá

**LB-Matit** là một loại vữa làm đẹp bề mặt được thiết kế để giảm thiểu những khiếm khuyết bề mặt do tháo khuôn, bị rỗ tổ ong và rất thích hợp cho các công việc sửa chữa nhỏ cho:

- Các cấu kiện bê tông đúc sẵn
- Bê tông cần bề mặt đẹp
- Cột và dầm

Là vữa san bằng và lớp phủ hoàn thiện cho bê tông, vữa dặm vá và vữa trát.

### ƯU ĐIỂM

- Chỉ cần thêm nước vào là có thể sử dụng được ngay
- Tính thi công tuyệt hảo
- Cường độ phát triển nhanh
- Cường độ cơ học tốt
- Kết dính rất tốt với bề mặt nền
- Không ăn mòn cốt thép, không đọng.

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng : bột màu xám
- Khối lượng thể tích : 2.05 kg/lít (vữa tươi)
- Thời gian cho phép thi công : ~ 30 phút (ở 27<sup>0</sup>C)
- Cường độ nén : ≥ 20 MPa 1 ngày  
≥ 50 MPa 28 ngày
- Độ dày của lớp thi công tối đa 5 mm.

### ĐÓNG GÓI, LƯU TRỮ, HẠN SỬ DỤNG

- Bao 25 kg. Hạn sử dụng 06 tháng trong điều kiện đóng kín, để sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát.

### AN TOÀN

- Không đổ bỏ vào đường cống nước thải.
- Nên mang găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khi sử dụng.
- Nếu văng vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch.

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT XÂY DỰNG LONG BÌNH

**LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD**

Địa chỉ VP/ Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM  
Tel: **0983397726**; Email: haibinh051081@gmail.com. Website: longbinhco.com / silicatlongbinh.com