



THÔNG TIN SẢN PHẨM

LB-Latex

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- LB-Latex là một loại nhũ tương Styrene Butadien cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng-cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm;

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Dạng lỏng, màu trắng;
- Lưu trữ trong can dung tích 5lít, 10lít, 25lít hoặc trong các phuy 200lít
- Lưu trữ nơi khô ráo, có bóng râm.
- Thời hạn sử dụng : tối thiểu 6 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Gốc : Nhũ tương cao su Styrene Butadien
- Khối lượng thể tích : 0.9 – 1.1 kg/lít;
- pH : 9 - 11

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ, bụi xi măng và các tạp chất bám dính khác;
- Bề mặt hút nước phải được bão hòa toàn bộ nhưng không để nước đọng lại;

Vật liệu:

- Cốt liệu phải được chọn lọc tốt và rửa sạch. Cờ hạt cát phải tương ứng với độ dày của lớp vữa và yêu cầu độ mịn của bề mặt;

Độ dày thi công	Đường kính cỡ hạt
Độ dày lên đến 2 mm	Lên đến 0.5 mm
2-5 mm	Lên đến 1.0 mm
5-20 mm	Lên đến 3.0 mm
Trên 20 mm	Lên đến 6.0 mm

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

LB-Latex là loại nhũ tương cao cấp làm tăng chất lượng của vữa xi măng như:

- Lớp hồ dầu;
- Lớp vữa dậm vá mỏng;
- Lớp vữa trát chống thấm;
- Lớp vữa cán sàn;
- Vữa sửa chữa bê tông;
- Lớp lót chống mài mòn;
- Vữa dán gạch;
- Vữa xây.

ƯU ĐIỂM CỦA VỮA DÙNG LATEX

- Kết dính tuyệt hảo;
- Giảm co ngót;
- Tăng tính đàn hồi;
- Chống thấm tuyệt hảo;
- Tăng tính kháng mài mòn hóa chất
- Không độc
- LB-Latex không bị chuyển lại thành dạng nhũ tương ngay cả trong những điều kiện có tính kiềm cao.
- Thích hợp cho các lớp vữa xi măng tiếp xúc với nước uống
- Lớp vữa trát sàn có cường độ cao
- Dùng trong vữa trát và dậm vá ở những nơi cần lớp hoàn thiện mỏng
- Cải thiện tính đàn hồi và kháng lại việc hình thành các vết nứt
- Chất kết dính cho lớp vữa trát, cho các lớp phủ sàn kháng mài mòn trong nhà máy xử lý nước thải, hệ thống cống

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT XD LONG BÌNH

LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ VP/ Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM

Tel: 0983397726; Email: haibinh051081@gmail.com



THÔNG TIN SẢN PHẨM

LB-Latex

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

SỬ DỤNG VÀ THI CÔNG

1. Chất kết nối cho lớp vữa trát / lớp kết nối bê tông cũ mới

- Tỷ lệ trộn : 1 lít Latex + 1 lít nước + 4 kg xi măng = hồ dầu kết nối.;
- Phần hồ dầu kết nối trên có thể phủ được 4 m².
- Thi công:

Cho xi măng vào hỗn hợp Latex-nước đã trộn sẵn và trộn cho đến khi đạt được độ sệt đều như kem. Thi công lớp hồ dầu kết nối Latex với chiều dày 1-2mm lên trên bề mặt đã được làm ẩm trước và đổ bê tông mới hoặc trát lớp vữa ngay lập tức (thi công ngay khi lớp kết nối vẫn còn ướt)

2. Lớp trát sàn

- Tỷ lệ trộn :
Xi măng : cát = 1 : 2.5 – 3 (theo khối lượng, cát trong điều kiện ẩm bão hòa nước)
Xi măng : cát = 1 : 3 – 3.7 (theo thể tích, cát trong điều kiện ẩm bão hòa nước)
- Điều chỉnh độ sệt bằng hỗn hợp nước và LB-Latex bằng cách sử dụng tỷ lệ giữa LB-Latex : nước = 1 : 3;
- Thi công lớp vữa chống thấm ngay khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt.
- Mật độ tiêu thụ: 1 lít LB-Latex / m² cho lớp vữa dày 2 cm.

LƯU Ý VỀ THI CÔNG / GIỚI HẠN

- Không bao giờ dùng hỗn hợp LB-Latex với nước làm lớp kết nối mà không thêm xi măng.
- Nếu thời tiết ẩm hoặc gió cần tiến hành các biện pháp bảo dưỡng thông thường để tránh vữa bị khô quá sớm.
- Luôn luôn bão hòa ẩm bề mặt hút nước nhưng không để đọng nước.
- Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công khi lớp trước đó còn ướt.
- Trong trường hợp sử dụng cho kết cấu luôn luôn ướt (hồ bơi,...) phải để lớp vữa Latex khô 1 tuần trước khi đưa kết cấu vào sử dụng hoặc cho kết cấu ngập trong nước vĩnh viễn.

VỆ SINH

- Làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Sinh thái học : Không đổ bỏ vào nguồn nước hoặc đất
- Vận chuyển : Không nguy hiểm
- Đổ bỏ chất thải : Theo quy định địa phương

Lưu ý quan trọng: LB-Latex có thể gây dị ứng. Cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng thích hợp để giảm thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu sản phẩm văng vào mắt hoặc màng nhầy, rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT LONG BÌNH

LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ VP/ Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM

Tel: **0983397726**; Email: **haibinh051081@gmail.com**