



THÔNG TIN SẢN PHẨM

LB-GROUT M80

Vữa rót tự chảy không co tính năng chống thấm, chống ăn mòn cao

MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG

- LB GROUT M80 là loại vữa tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao
- Dùng cho các kết cấu của các công trình: dân dụng, công nghiệp, thích hợp cho các mối nối, mạch ngừng thi công, lỗ công nghệ, các bộ móng máy, nơi có mật độ thép dày,...

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Độ chảy xòe của hỗn hợp vữa từ 22-30cm (kiểm tra bằng ống Suttard);
- Hỗn hợp vữa giảm phân tầng, tách nước, có tính nở nhẹ;
- Cường độ nén của vữa có mác M80 (N/mm²);
- Vữa có tính năng chống thấm và chống ăn mòn cao, chống nứt và bền cacbonat hoá.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Dạng bột, trộn sẵn;
- Màu sắc: xám;
- Bao gói: 25kg/bao

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trộn sản phẩm với nước theo tỷ lệ Nước/Bột = 0,12-0,14 (3,0-3,5 lít/1bao 25kg). Lượng nước được điều chỉnh nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào tính công tác hỗn hợp vữa sử dụng;
- Có thể trộn thêm đá vào hỗn hợp vữa khi dùng cho các lỗ công nghệ có kích thước lớn. Sử dụng đá có kích thước 5-10mm đã được rửa sạch và làm bão hòa nước. Tỷ lệ trộn 10-15 kg đá/ 1 bao 25kg;
- Nên sử dụng sản phẩm đã trộn với nước trong thời gian khoảng 30-60 phút;
- Thời gian sử dụng sản phẩm 06 tháng kể từ ngày sản xuất;
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

HỖ TRỢ SAU BÁN HÀNG

- Tư vấn kỹ thuật cho phù hợp điều kiện thi công;
- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại công trường;
- Hỗ trợ khách hàng 24/24.

DESCRIPTION AND APPLICATION

- LB GROUT M80 is non-shrinkage grout with high-waterproofing, anti-corrosion feature;
- Use for structures of civil and industrial building, suitable for joints, stop execute the work, gaps technology, machine foundations, places have high steel density,...

FEATURE OF TECHNICAL

- Slump of mix mortar from 22-30cm (test by Suttard pipe);
- Mix mortar low-bleeding and minor-expansion;
- Compressive strength of mortar M80 (N/mm²);
- Product with high waterproofing, anti-corrosion feature, anti-crack and durable carbonate.

ASPECT OF PRODUCT

- Type: Power;
- Color: grey;
- Packaging: 25kg/bag.

DIRECTIONS FOR USE

- Mix product with water content according to ratio Water/Power=0,12-0,14 (3,0-3,5 literwater/01 bag 25kg). Water is adjusted more or less depending on the calculated work of mortar mixed use;
- Can add coarse aggregate to mix mortar when use for big technical gaps. Use coarse aggregate size 5-10mm to be clean and saturated. Ratio to mix 8-10 kg aggregate/ 1 bag 25kg;
- Mix mortar should be used within 30-60 minutes;
- Expiry date 06 months from the production date;
- Keep in cool and dry places.

AFTER-SALE SERVICES

- Technical consulting for according to condition works;
- Guide use product in building;
- Technical assistance 24/24 hour.

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT XD LONG BÌNH

LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ liên hệ/ Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM

Tel: **0983397726**; Email: haibinh051081@gmail.com. Website: www.longbinhco.com



PRODUCT SPECIFICATION

LB GROUT M80

Non-Shrinkage Grout With High-Waterproofing, Anti-Corrosion Feature

BẢNG 1: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA VỮA M80 (N/mm²)
TABLE 1: TECHNICAL PROPERTIES OF LB GROUT 80 (N/mm²)

TT No.	Chỉ tiêu Technical properties	Đơn vị Units	Mức chất lượng Quality	Phương pháp kiểm tra Test Method
1	Độ chảy xòe Slump of mix mortar	cm	22-30	Ống Suttard Suttard pipe
2	Độ tách nước Bleeding	%	0	TCVN 3109:1993
3	Độ nở của hỗn hợp vữa Expanding of mix mortar	%	≥ 0,1	ASTM C940-03
4	Độ nở của vữa ở tuổi sau 28 ngày Expanding of mortar after 28 days	%	0,05÷0,3	TCVN 6068:2004
5	Cường độ chịu nén của vữa Compressive strength	N/mm ²		TCVN 3121-11:2003
	- 1 ngày (1 days)		≥ 40	
	- 3 ngày (3 days)		≥ 60	
	- 7 ngày (7 days)		≥ 70	
	- 28 ngày (28 days)		≥ 80	
6	Độ thấm ion clo ở tuổi sau 28 ngày Mortar's ability to resist chloride ion penetration after 28 days	culông coulomb	≤ 800	TCXDVN 360:2005

Ghi chú: Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin trên đây chỉ mang bản chất chung, khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra mức độ thích hợp theo từng trường hợp cụ thể.

Note: Technical information and directions for use this product based on knowledge and practical experience of us. Above information general nature only, when used product need to check for each specific case.

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT XD LONG BÌNH

LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ liên hệ/ Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM

Tel: **0983397726**; Email: haibinh051081@gmail.com. Website: www.longbinhco.com