



THÔNG TIN SẢN PHẨM

LB - 102 Waterplug

Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, cản nước

MÔ TẢ

▪ **LB-102 Waterplug** là một loại vữa xi măng không chứa clorua, được chế tạo sẵn để sử dụng ngay. Khi trộn với nước sẽ trở thành một lớp cản nước tạm thời, đông cứng nhanh rất hiệu quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Đục các vết nứt và các lỗ rò rỉ nước có chiều sâu thành hình chữ V dựa theo chiều dày của kết cấu và áp lực nước;
- Làm sạch bề mặt, loại bỏ dầu mỡ, các mảnh vụn bê tông và các tạp chất khác;

Trộn

- Tỷ lệ trộn: **LB-102 Waterplug** : nước = 1 : 0.2 - 0.25 (theo khối lượng);

Thi công

- Cho bột **LB-102 Waterplug** vào một cái chậu nhỏ, sau đó cho nước vào từ từ, dùng bay khuấy đều trong vòng vài giây cho đến khi hỗn hợp bắt đầu đông đặc, dùng tay nắn hỗn hợp trên rồi nhanh chóng đập sâu vào tâm lỗ rò rỉ, giữ chặt bằng tay hay bay cho đến khi cảm nhận được vữa đông cứng hoàn toàn;
- Khi áp lực quá mạnh, nên dùng một ống thu nước ra ngoài. Xử lý chung quanh miệng ống, chờ cho vữa đông cứng rồi rút ống ra, sau đó nắn hỗn hợp vữa **LB-102 Waterplug** áp sâu vào trong lỗ rỗng..
- Cả hai trường hợp trên đều nên phủ thêm lớp phủ chống thấm và chống ẩm bên trên bề mặt bằng sản phẩm **LB-04** chống thấm ngược.

Lưu ý:

- Nên trộn hỗn hợp vừa đủ để sử dụng để tránh sự lãng phí vì **LB-102 Waterplug** nhanh chóng thủy hóa và đông cứng;
- Vệ sinh sạch dụng cụ trước khi trộn.

VỆ SINH

- Rửa sạch các thiết bị và dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi thi công trước khi vật liệu đông kết.

CÁC ỨNG DỤNG

- Để chặn các nơi rò rỉ nước áp lực qua vách đá và bê tông cũng như qua các khe giữa bê tông và thép (chung quanh bu lông, ống dẫn, các tấm cọc...) ở các đường xe điện ngầm, cống, đường hầm, đập, tầng hầm, bể nước.
- Xử lý nhanh các mối nối cống ngầm, các khe nối cấu kiện bê tông;
- Các lỗ rỗng trong bê tông;
- Các khu vực không sử dụng được vữa thường, nhựa epoxy do bị nước trôi.

ƯU ĐIỂM

- Dễ sử dụng, dễ trộn, chỉ việc thêm nước vào;
- Không cần thiết bị đặc biệt;
- Ninh kết nhanh đồng thời phát triển cường độ rất nhanh;
- Kết dính tốt;
- Khả năng ngăn chặn nước tốt và chịu được áp lực nước cao;
- Không bị nứt, không chứa clorua, không ăn mòn;

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng : bột màu xám;
- Khối lượng thể tích : 2.0 kg/lít (vữa tươi);
- Thời gian đông cứng : 60 -120 giây (ở 27⁰C);

ĐÓNG GÓI, LƯU TRỮ, HẠN SỬ DỤNG

- Bao 1 / 2 kg. Hạn sử dụng 06 tháng trong điều kiện đóng kín, để sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát.

AN TOÀN

- Không đổ bỏ vào nước.
- Nên mang găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khi sử dụng.
- Nếu văng vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch.

CÔNG TY TNHH SX VL SILICAT XÂY DỰNG LONG BÌNH

LONG BINH SILICATE CONSTRUCTION CO.,LTD

Địa chỉ VP/ Address: A223 Bis Tô Ký, Tổ 13, KP.2, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TpHCM
Tel: **0983397726**; Email: haibinh051081@gmail.com. Website: longbinhco.com / silicatlongbinh.com